

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 07/0-63/Chwałków

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **KGCH-kruszywo łamane granitowe 0-63 mm**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym**
3. Producent: **Polskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o., 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System „2+”**
5. Norma zharmonizowana: **EN 12420:2002+A1:2007 (PN-EN 12420+A1:2010)**
 Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Testowania i Certyfikacji S.A. ul. T. Bati 299, 764-21 Zlin, Republika Czeska. Numer identyfikacyjny 1023, przeprowadziła inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji wydając **Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1023-CPR-0365 F**, oraz prowadzi stały nadzór funkcjonowania i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji (stałości właściwości użytkowych) w systemie 2+.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa d/D [mm]	0/63
	Uziarnienie	G _A 85 GT _A 20
	Kształt kruszywa grubego	Fl ₂₀ Sl ₂₀
	Gęstość ziarn	ρ_s 2,65 Mg/m ³ ρ_{rd} 2,61 Mg/m ³ ρ_{zsd} 2,63 Mg/m ³
Zanieczyszczenie	Zawartość pyłów	f ₇
	Jakość pyłów	SE 4 = 48
Procent ziaren przekruszonych	Procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych w kruszywach grubych	C _{90/3}
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	LA ₃₅
Stołość objętości	Składniki, które wpływają na stałość objętości żużla wielkopieczowego i stalowniczego używanego jako kruszywa niezwiązane	NPD
Nasiąkliwość/podciąganie	Nasiąkliwość	WA ₂₄ 1
Skład/zawartość	Klasyfikacja składników kruszyw grubych z recyklingu	NPD
	Siarczany rozpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu	NPD
	Siarczany rozpuszczalne w kwasie	AS _{0,2}
	Siarka całkowita	S ₁
Odporność na ścieranie	Składniki wpływające na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie	NPD
	Odporność na ścieranie kruszyw grubych	M _{DE} 15
Substancje niebezpieczne: fugowane metale ciężkie Uwalniane inne substancje niebezpieczne		NPD
Trwałość a wietrzenie Trwałość a zamrażanie/rozmarzanie	Zgorzel słoneczna bazaltu	NPD
	Mrozoodporność	F ₁

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

(imię i nazwisko)..... mgr inż. Łukasz Urban – Pełnomocnik ds. ZKP.....

Pełnomocnik ds. ZKP

W (miejscu)..... Chwałków dnia (data wydania)..... 13.01.2020.....


mgr inż. Łukasz Urban

(podpis).....